



SORTIMENT > CEMENTY



**MIEBACH Group GERMANY
BUDEXPORT GROUP**

ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky, popolčeka, vápenca s doplnujúcimi zložkami a prísadami.

Vlastnosti:

- pozvoľnejší nárast počiatkových pevností (oproti CEM I)
- miernejší nárast hydratačného tepla – znižuje riziko trhlin
- vysoká odolnosť proti chemickej korózii
- svetlejšia farba – uľahčuje prefarbenie betónu
- vyššia odolnosť proti agresivite prostredia

Použitie:

- výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried
- výroba betónových prefabrikátov
- výroba betónových konštrukcií a monolitických prvkov
- vápenno cementové murovacie malty

Spôsob dodávky:

- balený v 25 kg papierových vreciach
- paletované na nevratných paletách, fóliované
- ložná miera palety je 1,4t

Skladovateľnosť:

- Použitie vysokopecného cementu je do 90 dní od dňa výroby uvedeného na obale.
- Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom.



BUDEXPORT BRATISLAVA s.r.o.

export a import stavebných hmôt

Alexandra Rundaya 21 ■ 010 01 ŽILINA ■ SLOVENSKO
IČO 4555 3599
www.budexport.sk

objednávky:
tel./fax: + 421 800 700 555
e-mail: sk.dispecing@budexport.sk
riaditeľ spoločnosti:
mobil: + 421 948 198 828
e-mail: sk.riaditel@budexport.sk

Parametr podľa EN 197-1	M.j.	Normová hodnota	Priemerné dosahované hodnoty
Pevnosť v tlaku po 2 dňoch	MPa	≥ 10,0	ok. 15
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	MPa	52,5	ok. 38
Počiatok tuhnutia	min	≥ 75	ok. 260
Objemová stálosť	mm	≤ 10	ok. 0,8
Obsah síranov (jako SO ₃)	%	≤ 3,5	ok. 2,5
Obsah chloridov	%	≤ 0,10	ok. 0,03
Obsah chrómu Cr ₆	ppm	≤ 2,0	ok. 1,6